



# GAINA



株式会社日進産業



## 施工要領書

- ◆本桶涂料净重14公斤，容量16升，涂刷面积25~35平方米(以内)，涂刷次数为2遍。
- ◆为了充分发挥本产品的功效，请严格遵守下列施工要领。

### 事前准备

同所有的绘制工程一样，GAINA的施工也是把表面处理放在第一位。施工前，必须把基底上的锈迹、污迹、灰尘等清除干净，涂上相对应的防腐剂、粘合剂、底漆等，经处理后再进行施工。

涂料罐开封后，含有大量陶瓷微珠的涂料会沾附在塑料膜上，**请一定将其剥离至桶内并且充分搅拌后使用。**

- 一定要用电动搅拌机搅拌3分钟以上，**这是非常重要的**。禁止用棍棒搅拌。本品为水性涂料。依据涂刷工具添加适量的水，稀释到容易涂刷的浓度。需要稀释到可以马上涂刷的浓度，由于陶瓷微珠比重比较轻，会上浮到表面，用电动搅拌机搅拌3分钟以上，再进行施工作业。



施工方式	稀释量	容量
滚轮、刷子	0-1500cc	每桶(16升)
喷涂	1500-3000cc	每桶(16升)
磨腻子方式	0cc	依据涂抹工具具体协商

- 根据基底材料，采用适当的除锈、喷砂、高压洗净等方式，对基底进行相应的处理。
- ◆对于ALC面(轻型气泡性混凝土)，可以采用有一定弹性的底漆。
- ◆对于金属表面，可以使用一些防锈、防腐的底漆。
- ◆为了能使涂料贴合性好，推荐使用有一定粘成分的底漆。
- ◆也可以使用其他的和基底很好融合的树脂型材料。

- 不要一次性涂太厚，以免涂膜表面易产生龟裂。请分数遍进行涂刷操作。涂膜越厚越能更好地发挥其防音性、断热性、保温性。铁板、合成板等表面光滑之处，在使用滚刷的情况下，涂第1遍时稀释量要稍多一点，调整为便于滚刷(毛刷)的浓度。涂第2遍时再用通常稀释量，以确保规定的涂膜量。

隔热要求(滚刷方式)	0.20kg/m <sup>2</sup> x2遍(35m x2遍涂刷/桶计算)
隔音要求(滚刷方式)	0.23kg/m <sup>2</sup> x2遍(30mx2遍涂刷/桶计算)
隔热要求(喷涂方式)	0.23kg/m <sup>2</sup> x2遍(30m x2遍涂刷/桶计算)
隔音要求(喷涂方式)	0.28kg/m <sup>2</sup> x2遍(25mx2遍涂刷/桶计算)

注1:即使稀释了足够的水分。也不要涂刷面积超过35平米。

注2:如果稀释量多了的情况。可以3遍涂刷。

注3:涂刷量不包含施工中损失的部分。

- 干燥时间:夏季约需2小时，冬季约需4小时。依据环境不同，干燥状态也会不同。要根据实际情况等待涂刷面完全干燥后，再进行下一步的覆盖涂刷作业。

- 本产品为水性涂料，请在温度5°C以上、湿度65%以下的环境中施工。避免在阴雨、潮湿、强风天气施工。施工前请观察后面一周的天气情况。
- ◆有效期为12个月，生产编号批次详见产品包装封口。为了确保品质和性能，请在保质期内使用完。
- ◆施工过程中，请尽量避免阳光直射，在阴凉的环境下保管。
- ◆产品开封后，当作业中断时，请用塑料膜密封覆盖在涂料表面，并且盖上盖子。再次使用时需要再次充分搅拌，产品有效期内使用效果不变。
- ◆请不要把涂料罐侧壁上的塑料膜、结块干燥的涂料混合在一起。
- ◆施工中请佩戴好手套、头套、口罩与护目镜或防毒面具。若不慎沾染到外皮肤组织，请及时用热水清洗。若不慎进入眼睛、鼻子或嘴，请及时就医。
- ◆关于施工中的不明之处，请咨询售后人员。



GAINA(中国)工程技术部 +86 17623058216

